(54) METHOD FOR SURFACE HARDENING OF TITANIUM OR TITANIUM ALLOY

(11) 57-29573 (A) (43) 17.2.1982 (19) JP

(21) Appl. No. 55-103629 (22) 30.7.1980


(71) HITACHI SEISAKUSHO K.K.(1) (72) KATSUMI MUROI(5)

(51) Int. Cl3. C23C11/14

PURPOSE: To enhance anti-wear property of a titanium surface by ionizing nitrogen in plasma arce by using a plasma torch capable of flowing a shield gas to react with

a molten part of a titanium base material.

CONSTITUTION: By using a plasma torch 1, from a operating gas passage 3, an inert gas, for example, an argon gas or a gas obtained by mixing 30% or less nitrogen in said argon gas is flowed and, from a shield gas passage 6, an inert gas, for example, a mixed gas of argon and nitrogen for preventing oxidation of a titanium of a titanium alloy material 7 is flowed. Then, plasma arc 9 is generated between an electrode 4 and said base material 7. By generating the arc 9, a surface of the base material 7 is heated and, further, melted. At the same time, nitrogen in the shield gas is ionized by the arc and the resultant nitrogen ion infiltrate into and diffuse throughout said base material to generate hardening reaction thereof.



(54) HIGH FREQUENCY SPUTTERING APPARATUS

(11) 57-29576 (A) (43) 17.2.1982

(21) Appl. No. 55-103115 (22) 29.7.1980


(71) TOKYO SHIBAURA DENKI K.K. (72) TADAYOSHI KINOSHITA

(51) Int. Cl³. C23C15/00

PURPOSE: To enable to prevent sputtering of an electroconductive membr below a target member even if crack is generated in said target member by interposing a member of which a sputtering speed is slower than that of an electrode between the

target member and said electrode on which said target member placed.

CONSTITUTION: For example, a Cr layer 41 is coated on a lower cylindrical covered electrode made of copper by sputtering and an SiO₂ layer is coated thereon. Subsequently, on said SiO₂ layer 42, a target member 40 made of an oxide, a nitride or a carbide such as Ta₂O₃, SiC, MoSi₂, TaC, TiC or the like is placed and, further, even if crack is formed in the target member 40, in order to not enlarge said crack, a reinforcing ring 43 is provided therearound. Therefore, even if the crack 40 is generated in the target member 40, because the SiO₂ layer is present therebelow, SiO₂ is sputtered from a gap of said crack 40, but, because a sputtering speed is slower than that of a metal, the affect thereof can be ingnored.



(54) AUTOMATIC CONTINUOUS SPUTTERING APPARATUS

(11) <u>57-29577 (A)</u> (43) 17.2.1982 (19) JP


(21) Appl. No. 55-104531 (22) 30.7.1980

(71) NICHIDEN ANERUBA K.K. (72) MASASHI NAKATSUKA(1)

(51) Int. Cl3. C23C15/00,H01L21/203,H01L21/31

PURPOSE: To prevent the deterioration of film quality due to an impurity gas other than an introducing gas by a method wherein, prior to sending a substrate plate to be treated already subjected to pretreatment in a sputtering chamber by opening a gate valve, a gas pressure in a pretreating chamber is made lower than that of the sputtering chamber and a low pressure therein is held while said gate valve is opened.

CONSTITUTION: A substrate plate 1 to be treated is enclosed in an inserting chamber 2 in the air and etched or heated in a pretreating chamber 3. Subsequently, a gate valve 8 is opened to introduce said substrate plate 1 into a sputtering chamber 4 to form a film but, prior to sending the same into the sputtering chamber 4, a gas introducing valve 9 is closed and, at the same time, a gas introducing valve 17 is opened to change a gas flowing direction and a gas pressure of the pretreating chamber is made lower than that of the sputtering chamber 4. While the gate valve 8 is opened, this condition is held. Therefore, an impurity gas is not flowed into the sputtering chamber 4.



(9) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭57—29577

Mint. Cl.3

識別記号 104

庁内整理番号

43公開 昭和57年(1982)2月17日

C 23 C 15/00 H 01 L 21/203 21/31

7537-4K 7739-5F 7739-5F

発明の数 1 審查請求 未請求

(全4 頁)

69自動連続スパッタ装置

创特

昭55-104531

⊘⊞

昭55(1980)7月30日

の発 அ 者 中司昌志

東京都府中市四谷五丁目8番1 号日電アネルバ株式会社内

加発 明 者 高槽信行

> 東京都府中市四谷五丁目8番1 号日電アネルバ株式会社内

の出の関う人 日電アネルバ株式会社

東京都府中市四谷五丁目8番1

号

砂代 理 人 弁理士 内原晋

1. 発明の名称 自動連続スペッタ装置

・2. 特許請求の範囲

(1) 大気より基礎を挿入するための挿入室と、 エッチング点は加熱を行なりための前処理窟と、 スペッタリングにより当板へ莨付けを行たりスペ ッタ童と、処理済の基板を大気へ収出するたの収 出し定と、前記各室間を必要に応じて開放、対止 するゲートペルプと、前記各国を各々排気する手 段と、前処理弦でのエッチングに必要なガス導入 系と、スペッタ塩でのスペッタリングに必要なガ スポスポと、前記各国へ被処理高权を順次撤送す る機構とを有するスペッタ装置化かいて、前配筒 処理室とスペッタ室間のゲートパルプを開放する 場合には、必ず前処理宝のガス圧力をスペッチ窟 のガス圧力より低い状態に保つ機構を設けたこと を特徴とする自動連続スペッタ装置。

- 前処理室へのガス導入の停止又は制御を前 処理窓とスペッタ金階のゲートペルプの舞踊と舞 送させる機構を有することを特徴とする特許算求 の範囲第1項記載の自動送続スペック委員。
- 前処理官へのガス導入を前処理室から、数 首処理室を排気する実空ポンプの表気口に切換え る根帯を有し、この切換え機構と。前配前処理室 とスペッタ室間のゲートパルプの開閉と側流させ る機構を有することを特徴とする特許請求の無器 第1項を元は第2項記載の自動連続スペッタ装置。
- (4) スペッタ童の排気を停止かよび再開する機 神と、前記前処理室とスタッタ宝筒のゲートペル プの関閉と関連させる機構とも有することを特徴 とする特許課文の無限無1項記載の自動達能スパ ック装置。

3. 発明の詳細な似明

本発明は遠鏡スペッタ装置。特にスペッタリン グの工程において、必要とする導入ガス以外の不 統物ガスによる原質の労化を防止した自動連続ス

持開昭57-29577(2)

パッタ装置に関するものである。

以下四面によって詳細を説明を行う。第1回は 従来行なわれている連続スペッタ装置の一例を示するので被処理事報1は、大気中で挿入室2へ収 存された後、前処理室3でエッテング及び必要に より加熱された後スペッタ室4で興付けされ、取 出室5で再び大気に取出される。前記処理工程の うち、前処理室3にかいては被処理基板1はエッ テンダ電板6の上にかかれ、両周波電弧7よりエ ッテング電板6へ電力を供給することにより所定 時間だけ処理を行なり。

このとき、前処理室3とスパッタ室4の間に設けられたゲートパルブ8は閉じてかり、前処理室3でエッテング或は加酷により増加した不利物ガスがスパッタ室4へ購入するのを防止している。

又、前処理第3 はガス導入パルプ9 より導入したガスにより所足の圧力、通常は 5×10⁻³ Torr ~1×10⁻³ Torr 程度、としてエッチング電視 6 が高男被雇力によって容易に放電する状態に保たれている。エッチングの終った被処理基板1 は必要

に応じか熱機構10により加熱された後、前処理 33とスペック重4の中間に設けられたゲートペ ルブ8を通過してスペック重4へ送り込まれる。

スパッタ重4はガス導入ペルプ12より導入されたガスにより所定の圧力。通常は1×10⁻⁸ Torr ~5×10⁻⁸ Torrに保たれてかり、スパッタ電振13 ヘスパッタ電源14より電圧を印加することにより放電を超こし、スパッタリングにより被処理基板4へ裏付けを行なり。

スペッタリングの終った被処理基板1はスペッタ宝4と取出し宝15の中間に設けられたゲートペルプ16を通過して次出し宝15へ撤送された 後大気中へ回収される。

以上のようた従来の方法にかいては前述した如く前処理室3のガス圧力は通常。スペック室4のガス圧力は通常。スペック室4のガス圧力ようも大きく。このため。前処理の長った被処理基板1をスペック室4へ送り込むためにゲートペルプ8を開いたときに、エッチング或は加熱時に発生した不純物ガス(水。酵素。窒素等)が前処理室3よりスペック室4へ流入して、ス

パッタリングによる成蹊時の雰囲気ガスを汚染させ、誤賞を劣化させてしまうこととなる。

本発明の目的は、上述のような前処理室のエッナングや熱処理により発生した不純物ガスが、スパッチ室に入ることを防ぐことによってスパッチ室が汚染されることの少ないスパッチ姿象を提供することにある。

手動で制御する装置にかいてはゲートベルブの 関閉に特別を注意を払うとか、エッテング後に充 分な時間を置き、換気してから次の工程に移るな ど、種々の方法がとれるが、工場にかける生産に 使用されることの多い自動連続スペック装置では 時間のかふらないそして確実な機能が要求される。 本発明の目的を別の云葉で云えばスペッタ塩が汚 換されることが本質的に少なく確実で迅速な動作 を有する自動送続スペック装置を提供することに ある。

この目的を達成するため本発明の装置は次のような構成をとっている。すなわち、エッテング, 熱処理その他の前処理が終った被処理基板は、次 いで関かれたゲートパルプを経て、スペッタ家に送られる。この時、本発明による装置ではゲートパルプを開くに先立って、前処理室のガス圧力をスペッタ室のガス圧力よりも低圧にして、その後ゲートパルプを開き、更にその後ゲートパルプが開放になっている間は常に前処理室がスペッタ室より低圧に保たれるようになっている。

以下は本発明の実施例を関によって説明するものである。

第2因は本発明によるガス導入系の一例を示す ものでエッチングを行なうための首処理賞3への ガス導入はガス導入パルプ9より行なわれること は第1因に示した従来方法と同様である。しかし ながら本発明にかいては首処理が完了した被処理 基板1を首処理賞3よりスペック賞4へ被送する ためにゲートペルプ8を飼く前にガス導入ペルプ 9を閉じると同時にガス導入ペルプ17を開いて ガスの流れを変更することにより前処理第3のガ ス圧を低下させることによりスペック選4への不 純物ガスの流入を防止している。

↑時開昭57- 29577(3)

前処理室3のガス圧を低下させるには単にガス 導入パルプ9を閉じることのみによっても目的を 達することができるが、通常の生産用スパッタ装 置にかいてはガスの供給は自動流量調節器を通し て一定流量で供給されてかりその供給径路のガス 導致の機能を停止させたりすることによって、ガスの供給を止めると、次の工程で再度ガスに入る 行なった場合のガス圧力の定常状態への回復が避く く安定化までの時間をより長くせし、従って生産 住を低下させることになる。

実際にこのガス視路切換え方式を行なった例では前処理室3にかけるエッテング処理の圧力を 5×10⁻⁸ Torrに設定した場合、ガス導入パルプ9を閉じ、ガス導入パルプ17を閉ぐことにより前処理室3の圧力は数秒間の内に10⁻⁴ Torr台に低下させることができ、又、再度5×10⁻⁸ Torrに回復させる場合も同様に数秒間で安定させることができた。

すなわち、エッナンダ終了した基板を、スパッ

タ蛍へ搬送するため、前処理量とスペッタ室との間のゲートベルブ8を開くに先立って前送のようにベルブ9を閉じペルブ17を開く、続いて圧力計よりの圧力逆転の信号、又はパルブ17を開いた瞬間より予め設定されたタイマーからの信号によりゲートベルブ8が開かれる。

ついで前処理室の基板がゲートペルプ8を通って再びゲートペルプ8が閉じられ、前処理室には 新たた基板が鍛入されると自動的にペルプ9。ペルプ17は再び最初の状態に戻る。先にも述べたようにペルプ9,ペルプ17の換作がゲートペルプ8と関連して動作することにより連続スペッタ 装置の効率は高められている。

しかし、基板の処理時間が長く、ガス匹の安定 時間を充分によっても生産性に大きな影響を与え ない場合には単にガス導入パルブ9の開閉をゲー トパルブ8の時間と関連させる機構によっても目 的を達することが出来、この方式の採用も本発明 の観囲に含まれることは明らかである。

本発明子なわち首処理派とスペッタ窯との間の

ゲートパルプを開くに先立って前処理選のガス圧 力をスペッタ室より低圧にして更にゲートパルプ が開いている間はスペッタ室の方を高圧に保つこ とを特徴とする自動連続スペッタ模量の別の形式 として、次のよりな構成もある。すなわち、第2 図にかいて、ゲートパルプ8を開くに先立ってスペッタ室4の排気を止めるか又は大幅に被責させる。この時前述のパルプ9あるいはパルプ9とパルプ10の操作も同時に行なわせることは一層有効である。

以上の実施例で示された自動連続スパッタ装置 は、いずれも加工に受する時間が短かく良質を被 調が得られる点で従来の装置よりすぐれた性能を 示した。この他の構成をとったとしても、前処理 遠とスペッタ室の間のゲートパルプを聞く前に、 前処理室のガス圧力をスパッタ選より低圧とし、 このゲートパルプが開いている間は、前配圧力関 係を保つ自動連続スパッタ装置はすべて本発明の 範囲にあることは明らかである。

4. 図面の簡単な説明

第1回位従来の連続スペッタ装置を説明するための側面図、第2回は本発明の一実施例を説明するための側面図である。

2,3,4,15……真空容器、1……基板、9, 12,17……ガス導入パルプ、8,11,16……ゲ ートパルプ、19……真空ポンプ。

代班人 弁理士 内 原



HMd57~ 29577 (4)

